

ARTÍCULO / REFERENCE	DOCRIL
Ancho / Width	47 / 60"
Código / Code	0103600___A0030
Longitud de pieza / Roll length	65,5 yd



SOPORTE TEXTIL / SUPPORT

Composición / Composition 100% ACRÍLICA TINTADA EN MASA / 100% SOLUTION DYED ACRYLIC

APLICACIONES PRINCIPALES / MAIN USES

Protección solar / Sun Protection



Awning
Toldo



Umbrella
Parasol



Sunshade
Pérgola



Nautic
Náutica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

	VALUE	UNIT	STANDARD
Gramaje / Weight	8,7	oz/yd ²	UNE 40339
Resistencia a la penetración del agua / Water penetration resistance	13,8	inches H ₂ O	UNE-EN ISO 811
Resistencia al mojado superficial / Resistance to surface wetting (Spray Test)	100	-	UNE-EN ISO 4920
Repelencia al aceite / Oil repellency	6	-	AATCC 118
Resist. tracción urdimbre / Warp tensile strength	297	lb/ 2 in	UNE-EN ISO 13934-1
Resist. tracción trama / Weft tensile strength	171	lb/ 2 in	UNE-EN ISO 13934-1
Alarg. rotura urdimbre / Warp elongation at break	≤ 30	%	UNE-EN ISO 13934-1
Alarg. rotura trama / Weft elongation at break	≤ 20	%	UNE-EN ISO 13934-1
Resist. desgarró urdimbre / Warp tearing resistance	11,2	lb	UNE-EN ISO 13937-2
Resist. desgarró trama / Weft tearing resistance	6,7	lb	UNE-EN ISO 13937-2
Solidez del color a la intemperie artificial / Colour fastness to artificial weathering	7-8	blue scale (8)	UNE-EN ISO 105-B04
Solidez del color a la luz / Colour fastness to light	7-8	blue scale (8)	UNE-EN ISO 105-B02

Los datos obtenidos son el resultado de los ensayos realizados en nuestros laboratorios/The data are the result of tests performed in our laboratories

Tolerancia de +/- 5% en todos los valores / Tolerance +/- 5% - Valores medios. Información no contractual / Average Values. No contract information

PROPIEDADES / PROPERTIES




Maximum color fastness
Máxima solidez de color



Water repellent
Repelente al agua




Stain repellent
Antimanchas



Breathable
Transpirable



Easy Care
Fácil mantenimiento



UV Resistant
Resistente a los UV

MANTENIMIENTO / CLEANING

Sugerimos que limpie su tejido Docril® con un cepillo de cerdas suaves y aclare con agua.

Para manchas localizadas, limpie con detergente neutro mezclado con agua templada (máximo 38 °C / 100 °F) y aclare con agua.

En toldos es muy importante dejar secar el tejido completamente antes de enrollar el mismo.

We recommend cleaning your Docril® fabric with a soft-bristled brush, and rinsing with water.

For localised stains, clean with neutral detergent mixed in lukewarm water (maximum 38 °C / 100 °F) and rinse with water.

When used in awnings, it is very important to allow the fabric to dry completely before roll it up.